



ARDEX A 828

Spartling af papirstrimler

- Hurtighærdende.
- Til tykke og tynde lag.
- Let at forarbejde og efterbehandle.
- Synker, revner og dråber ikke.
- Til lagtykkelser fra 0 - 50 mm i én arbejdsgang.



ARDEX A 828 er en hurtighærdende gipsspartelmasse til brug ved udsætninger, flader og gipsspartelsamlinger.

ARDEX A 828 opfylder kravene iht. EN 13963, og dermed godkendt til spartling af gipssamlinger, hvor der anvendes godkendte papirstrimler.

I henhold til EN 13963 skal en spartelmasse af typen 4B have en deklareret styrke på mere end 320 N for at sikre tilstrækkelig sammenhængs- og bøjebudsstyrke. ARDEX A 828 har en deklareret styrke på mere end 400 N.

I henhold til EN 13963 skal en spartelmasse af typen 4B hurtighærdende have mere end 20 minutter, men mindre end 60 minutter, før den påførte spartelmasse er overfladehærdet. ARDEX A 828 er overfladehærdet efter ca. 25 minutter.

Til underlag af:

- Ubehandlet murværk
- Beton
- Gasbeton
- Kalk-, gips- og cementpuds
- Lette byggeplader, lyd- og isoleringsplader.

Blandingsforhold: 6,5 liter vand til 12,5 kg pulver.

Blanding: I en ren beholder hældes rent, koldt vand, og under kraftig omrøring tilsættes pulveret, til der opnås en blank, mørtel uden klumper.

Efter en modningstid på ca. 3 minutter, omrøres spartelmassen igen, til spartelmassen er pastaflødeagtig og blank.

Spartelmassen skal være blød, lind og stadig "våd" for at have den rette konsistens til ilægning af papirstrimler.

Spartellaget skal være gennemtørt, før efterfølgende maling og limning kan påbegyndes.

