

### Beskrivelse

Fyldig og thixotropisk acryl sanding til grund- og mellemmalning af indendørs træværk, inden færdigmaling med S-Emaille 788. Anvendes ligeledes under Vandig Pari-Dan 786/787, der færdigmales med min. 2 gange. Bør ikke anvendes på radiatorer og vinduesplader, da produktet er thermoplastisk.

### Behandling

Tilsmudsede overflader rengøres med Grundrengøring 110 jævnfør brugsanvisningen.

Nyt træ, porøs og smittende bund grundes evt. med Oliegrund 723. Efter mellemmalning med S-Grunder Vandig 720 færdigmales med S-Emaille 788. Tidligere malede flader afvaskes med Grundrengøring 110 jævnfør brugsanvisningen. Klargøring ved slibning, evt. spartling mellemstryges med S-Grunder Vandig 720, inden færdigmaling med S-Emaille 788.

### Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

### Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

### Bemærk

Fyldig påføring anbefales.

Ved slibning bør der anvendes fint sandpapir eks. korn 240.

### Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med Finefinish	10-14 (Graco)			100 mesh

### Tekniske data

**Bindemiddel:** Acryl

**MBK-Type:** Plastmellemmalning / Acrylplastmellemmalning

**Glans:** Ca. 3 helmat

**Vol. tørstof:** Ca. 47%

**Kulør:** Hvid, Ral 9010 og B&J toneservice

**Tørretid:** 2-4 timer, overmalbar efter ca. 8 timer ved +20 °C og 65% RF

**Påføring:** +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

**Fortynding:** Vand. Fortyndes normalt ikke

**Rækkeevne:** 5-6 m<sup>2</sup>/ltr

**Værktøj:** Pensel, rulle eller sprøjte

**Mal-Kode:** 00-1 (1993)

