

Beskrivelse

Vådumsmaling 739 er baseret på acryl som giver en yderst stærk og resistent overflade. Produktet er derfor særdeles velegnet i storkøkkener, institutioner, fabrikker osv. Anvendes indendørs til maling af vægge og lofter af gips, beton, puds og tidligere malede overflader.

Vådumsmaling 739 indgår ligeledes i Beck & Jørgensen A/S vådrumsprogram. Produktet indeholder midler som beskytter overfladen mod begroninger.

Nybehandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede og tidligere malede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Sugende og let afsmittende underlag grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716. Skjoldet og afsmittende, ikke alkalisk underlag grundes med Alkyd Grunder Vandig 710.

Vedligehold

Se Beck & Jørgensen Vådumsprogram

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

For at få et godt og holdbart resultat, når man benytter Beck & Jørgensens vådrumssystem, er det vigtigt at overholde de regler, der er gældende for området. Systemet bør benyttes i henhold til det til enhver tid gældende Bygningsreglement og tilhørende SBI anvisninger. I tvivlstilfælde kan man kontakte Statens Byggeforskningsinstitut eller Teknisk Service hos Beck & Jørgensen. Som hovedregel er det kun tilladt at malebehandle vægge i vådrum, når det drejer sig om fugtig zone.

Efter 1. januar 2015 er SBI anvisning 252 gældende, hvor der for tiden ikke findes godkendte malesystemer til lette vægge. I øvrigt henvises til anvisningen.

Tekniske data

Bindemiddel: Acryl

MBK-Type: Acrylplastvægsmaling

Glans: Ca. 25, halvblank

Vol. tørstof:

Kulør: Hvid, samt lyse og mellem nuancer i B&J Toneservice

Tørretid: 2-4 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved +20 °C og 65% RF

Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

Fortynding: Vand. Fortyndes normalt ikke

Rækkeevne: Ca. 8 m²/ltr

Værktøj: Pensel, rulle eller airless

Mal-Kode: 0-1 (1993)

Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med efterrulning	17-21 (Graco)			60 mesh