

## Produktinformation

Beck & Jørgensen A/S

### Beskrivelse

Godt fyldende og afbundet vægmaling med udmærket dækkeevne, baseret på pva.  
Til vægge af beton, puds, glasvæv og gipsplader i almindelig beboelse og opholdsrum.

### Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Tilsmudsede og tidligere malede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Sugende og letafsmittende underlag grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716. Skjoldet og afsmittende, ikke alkalisk underlag grundes med Alkyd Grunder Vandig 710. Glasvæv og filt bør grundes med egnet vævfyllder.

### Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

### Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

### Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med efterrulning	17-21 (Graco)			60 mesh

### Tekniske data

**Bindemiddel:** Polyvinylacetat

**MBK-Type:** Plastvægmaling / Plastloftmaling

**Glans:** Ca. 5, mat

**Vol. tørstof:**

**Kulør:** Hvid, Brækket hvid 205, Iglo hvid 105 og B&J Toneservice i pastelfarver

**Tørretid:** 2-4 timer, overmalbar efter ca. 8 timer ved +20 °C og 65% RF

**Påføring:** +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

**Fortynding:** Vand

**Rækkeevne:** 8-10 m<sup>2</sup>/litr

**Værktøj:** Pensel, rulle eller airless

**Mal-Kode:** 0-1 (1993)

