

Beskrivelse

Halvblank alkydoliemaling specielt velegnet til vinduer og øvrigt træværk udendørs. Malingens meget stærke og vaskbare overflade kombineret med en meget fin og udfyldt flade gør den yderst anvendelig ved opgaver, hvor både den æstetiske såvel som den funktionelle del skal være tilstede. Indeholder midler som beskytter malingsfilmen mod begroning.

Behandling

Underlaget skal være rent, fast og bæredygtigt. Tidligere malede flader afvaskes med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen. Nyt ubehandlet træ grundes med grundingsolie mod råd og svamp, efterfulgt af 1 lag Cover-It fortyndet med 15-20% terpentin. 2-3 gange færdigmaling med Cover-It 875 ufortyndet. Jern skal grundes forsvarligt inden maling med Cover-It 875. Jern og metal skal være forsvarligt grundet

Rengøring

Terpentin eller penselrens

Sikkerhed & miljø

Pensel: Arbejdstøj, nitrilhandsker, beskyttelsesbriller og A2 maske.
Sprøjte: Beskyttelsesdragt, nitrilhandsker, ansigtsskærm og A2P3 maske, frisklufforsynet.
Slib: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller. P2 maske.
Maske skal være luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.
For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Fugtindholdet i vinduer og døre skal være 12+/-3%.
Ved genbehandlingsinterval på mere end 5 døgn, skal der mellemslibes for at sikre vedhæftning.
Produktet bør ikke påføres i for høj lagtykkelse, da det kan medføre skaltørring.

Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med Finefinish	10-14 (Graco)			100 mesh

Tekniske data

Bindemiddel: Alkydolie
MBK-Type: Alkydoliemaling
Glans: Ca. 50, blank
Vol. tørstof: Ca. 73%
Kulør: Hvid, samt B&J Toneservice
Tørretid: 6-8 timer, overmalbar efter ca. 24 timer ved 20 °C 65% RF
Påføring: +5° C til +25° C. RF: 40-80%
Fortynding: Terpentin
Rækkeevne: Ca. 8 m²/ltr
Værktøj: Pensel eller sprøjte
Mal-Kode: 1-1 (1993)

